

材料特性	钢材编号/钢种	SWG 2312					
	DIN 标准	40CrMnMoS8-6					
	类似钢种	AISI P20+S					
	参考化学成分 [%]	C	Si	Mn	S	Cr	Mo
		0.40	0.30	1.50	0.05	1.90	0.20
	生产工艺	EAF/LF/VD, 锻造, 淬火+回火					
	使用硬度 / 抗拉强度 根据DIN EN ISO 18265 表格 B2转换	HB		HRC		N/mm ²	
		280 - 325		28.3 - 34.2		890 - 1030	
	交货状态	淬火+回火	280 - 325	28.3 - 34.2	890 - 1030		
	最大尺寸	直径			厚度		
≤ 800 mm			≤ 700 mm				
超声波探伤	EN 10228-3			SEP 1921			
	表格3 - 类型1 - 品质等级2			组别3 - 等级C,c			
纯净度	DIN 50602			ASTM E45 方法 A			
	K4 ≤ 20 (仅氧化物)			B,C,D ≤ 2			

按客户要求

工艺性能		0	1	2	3	4	5	注解
	韧性		■					和使用硬度有关
	高温强度		■	■	■			
	耐磨性		■	■				
	耐腐蚀性	■						
	机械加工性能		■	■	■	■	■	淬火+回火
	抛光性能	■						加硫
	焊接性能		■	■	■			根据DIN EN 1011-2, CET = 0.65 %
	晒纹性能	■						加硫
	氮化性能		■	■	■			氮化硬度 700 - 850 HV1
镀铬性能	■						加硫	

评分标准: 0=不适合; 1=较差; 2=一般; 3=良好; 4=很好; 5=非常好

物理性能	热传导性 [W · m ⁻¹ · K ⁻¹]	20 °C	200 °C	300 °C	500 °C
		34.2	33.8	32.0	27.5
	热膨胀系数 20°C至对应温度 [10 ⁻⁶ · K ⁻¹]	100 °C	200 °C	300 °C	500 °C
		12.6	12.9	13.4	14.2
弹性模量 [kN/mm ²]	20 °C	200 °C	300 °C	500 °C	
	212	207	192	175	


应用	适用于	模具制作, 注塑成型
	模具种类	塑料模具, 模板, 模架, 压铸模架
	使用温度	< 250 °C
	模具尺寸	厚度400mm以内的中小型模具
	最终产品	注塑件
	特征	加硫, 不适用于型腔

SWG钢厂工艺指导	焊接
-----------	----


热处理		温度最小值 [°C]	温度最大值 [°C]	介质 / 注解
	退火	720	750	空气
	淬火	840	870	油, 聚合物
	回火	550	680	空气
	去应力	500	550	至少比回火温度低30°C
	焊前预热	320	350	
	氮化	400	550	至少比回火温度低30°C
	PVD处理	400	550	

曲线图/ 组织	CCT曲线图	有
	回火曲线图	有
	热处理建议	预硬
	显微组织	主要为贝氏体组织 + 硫化锰

回火曲线图: 试样直径25mm × 长50mm; 油淬温度为850°C



CCT曲线图:



请注意: 此数据表中的信息无法律约束力, 仅作为用户的首次浏览指导。因此, 我们并没有义务对数据进行更正、完善或更新。涉及具体订单, 产品的性能数据应参照相应的合同。
德国葛利兹钢厂